

物料清单

序	物料编 码	物料名 称	物料短 描述	物料长 描述	规格型 号	图号	材质	商品品 牌	质量标 准	采购数 量	计量单 位	最高投 标限价 (元)	交货地 /交货 港	需用单 位	备注
1	C00381 73	隔热砖	叶类 ：高铝 质制品 ；型号 规格 ：各型 号；材 质 ：BR高 强	应用领 域：高 温窑炉 ；w(Al 2O3)% ， μ0： ≥48； w(Fe2O 3)%，μ 0：≤2 .0；体 积密度 (g/cm ³): ≤1 .0；耐 温耐压 强度 %，μ0 ：≥3. 5；0.2 MPa荷 重软化 温度 T2.0/ ℃：≥ 1000；	各型号		BR高强			7.5	吨	无	西昌钢 钒		按技术 协议采 购，所 有砖和 耐火泥 浆需同 一个厂 家供货 ，以避 免年修 用砖耐 火泥的 膨胀系 数不同 出现质 量异议 。

2	C00383 22	耐火泥 浆	叶类 ：耐火 泥浆 ；型号 规格 ：AM/B M；材 质：高 铝质	质量标 准 ：GB/T 2994； 应用领 域：煤 化焦炉 ；w(AL 203)% ：≥65 ；加热 永久线 变化 (试验 温度 *3h)% ：1.0- 3.0； 抗折粘 接强度 (110℃ *24h干 燥后)MPa： ≥8.2 ；抗折 粘接强 度(试 验温度 *3h烧 后)MPa ：≥6. 0；粘	AM/BM	高铝质			20.0	吨	无	西昌钢 钒	按技术 协议采 购，所 有砖和 耐火泥 浆需同 一个厂 家供货 ，以避 免年修 用砖耐 火泥的 膨胀系 数不同 出现质 量异议 。
---	--------------	----------	---	---	-------	-----	--	--	------	---	---	----------	---

3	C00383 22	耐火泥 浆	叶类 ：耐火 泥浆 ；型号 规格 ：AM/B M；材 质：高 铝质	质量标 准 ：GB/T 2994； 应用领 域：煤 化焦炉 ；w(AL 203)% ：≥65 ；加热 永久线 变化 (试验 温度 *3h)% ：1.0- 3.0； 抗折粘 接强度 (110℃ *24h干 燥后)MPa： ≥8.2 ；抗折 粘接强 度(试 验温度 *3h烧 后)MPa ：≥6. 0；粘	AM/BM	高铝质			8.0	吨	无	攀钢钒	因3、 4号焚 烧炉检 修时间 不确定 ，提前 2个月 通知备 货、送 货（吴 云川）
---	--------------	----------	---	---	-------	-----	--	--	-----	---	---	-----	---

4	C00386 79	可塑料	叶类 : 耐火 可塑料 ; 型号 规格 : 各型 号; 材 质: 莫 来石碳 化硅	质量标 准 : YB/T 5115; 应用领 域: 热 风炉 ; 体积 密度 (1350 °C*3h 埋碳烧 后)/(g/c m3): ≥2.7 ; 抗折 强度 (110°C 干燥后 kgf/cm 2)/MPa : ≥8 ; 耐压 强度 (110°C 干燥后 kgf/cm 2)/MPa : ≥60 ; 包装 要求 : 全新 防潮吨	各型号	莫来石 碳化硅			20.0	吨	无	西昌钢 钒	按技术 协议采 购
---	--------------	-----	--	--	-----	------------	--	--	------	---	---	----------	-----------------

5	C00386 97	浇注料	叶类 ：耐火 浇注料 ；型号 规格 ：各型 号；材 质：刚 玉	应用领 域：炼 铁高炉 ；体积 密度 (110℃ *24h干 后) / (g/c m ³)： ≥2.65 ；加热 永久线 变化 (试验 温度 *3h)% ：(- 0.5)- 0.5； 常温耐 压强度 (110℃ *24h干 燥后) / MPa ：≥40 ；常温 耐压强 度(试 验温度 *3h烧 后) / MPa	各型号	刚玉			25.0	吨	无	西昌钢 钒	按技术 协议采 购
---	--------------	-----	---	--	-----	----	--	--	------	---	---	----------	-----------------

6	C00387 83	铝酸盐 水泥	质量标准： QBY-01-809； 应用领域：耐火原料； 粒度(mm)：625#； 叶类：A1203%； 铝质原料：50-60； R2型号：0； ≤0.40； Fe2O3规格：625#； 材质：≤2.5； SiO2：CA-50； SiO2：≤8.0； S(全硫)%：≤0.1； C1%：≤0.1； 包装细节：防潮 50KG包装；	625#	CA-50	10.0	吨	无	西昌钢钒	按技术协议采购
---	--------------	-----------	---	------	-------	------	---	---	------	---------

7	C00388 90	浇注料	叶类 ：耐火 浇注料 ；型号 规格 ：轻质	应用领 域：高 温窑炉 ；体积 密度 (1450 ℃*3h 干后) / (g/c m3) ：≥1.1 ；加热 永久线 变化 (试验 温度 *3h)% ：(- 1.0)- 1.0； 常温抗 折强度 (110℃ *24h干 燥后) / MPa ：≥1. 2；包 装细节 ：全新 防潮吨 袋包装 ；	轻质					10.0	吨	无	西昌钢 钒	按技术 协议采 购
---	--------------	-----	--------------------------------------	--	----	--	--	--	--	------	---	---	----------	-----------------

8	C00389 86	莫来石 -碳化 硅砖	叶类 : 高铝 质制品 : 型号 规格 : B级 ,GBT; 材质 : 莫来 石+碳 化硅	应用领 域: 高 温窑炉 ; w(Al 2O3)%, μ0: ≥30; w(Fe2O 3)%, μ 0: ≤1 .2; 耐 火度 ,锥号 CN: ≥ 1770; 显气孔 率 %, μ0 : ≤21 ; 体积 密度 (g/cm3): ≥2 .5; 耐 温耐压 强度 %, μ0 : ≥85 ; 0.2M Pa荷重 软化温 度 T2.0/ °C: ≥	B级 ,GBT	莫来石 +碳化 硅			265.0	吨	无	西昌钢 钒	按技术 协议采 购, 所 有砖和 耐火泥 浆需同 一个厂 家供货 , 以避 免年修 用砖耐 火泥的 膨胀系 数不同 出现质 量异议 。
---	--------------	------------------	---	---	------------	-----------------	--	--	-------	---	---	----------	---

9	C00391 85	莫来石 砖	叶类 : 高铝 质制品 ; 型号 规格 : A级 ,GAM; 材质 : 刚玉 莫来石	质量标准 : YB/T 4381; 应用领 域: 高 温窑炉 ; w(Al 2O3)%, μ 0: ≥ 55 ; w(Fe2O 3)%, μ 0: ≤ 2 .0; 耐 火度 , 锥号 CN: \geq 1770; 显气孔 率 %, μ 0 : ≤ 15 ; 体积 密度 (g/cm ³): ≥ 2 .65; 耐温耐 压强度 %, μ 0 : ≥ 11 0; 0.2 MPa荷	A级 ,GAM	刚玉莫 来石			177.8	吨	无	西昌钢 钒	按技术 协议采 购, 所 有砖和 耐火泥 浆需同 一个厂 家供货 , 以避 免年修 用砖耐 火泥的 膨胀系 数不同 出现质 量异议 。
---	--------------	----------	---	--	------------	-----------	--	--	-------	---	---	----------	---

10	C00393 24	蜂窝蓄 热砖	叶类 ：高铝 质制品 ；型号 规格 ：各型 号；材 质：莫 来石	质量标 准 ：GB/T 35845 ；应用 领域 ：炼铁 热风炉 ；w(Al 2O3)% ， μ 0： ≥ 85 ； w(Fe2O 3)%， μ 0： ≤ 0 .7；耐 火度 ，锥号 CN： \geq 1800； 显气孔 率 %， μ 0 ： ≤ 22 ；体积 密度 (g/cm ³): 2.3 6- 2.49； 耐温耐 压强度 %， μ 0 ： ≥ 60	各型号	莫来石			54.0	吨	无	攀钢钒		因3、 4号焚 烧炉检 修时间 不确定 ，提前 2个月 通知备 货、送 货（吴 云川）
----	--------------	-----------	--	---	-----	-----	--	--	------	---	---	-----	--	---

11	C00394 77	耐火泥浆	叶类 ：耐火 泥浆 ；型号 规格 ：AT/B T；材 质：粘 土质	质量标准 ：GB/T 14982 ；应用 领域 ：煤化 焦炉 ；w(AL 203)% ：≥40 ；w(Si C)%： ≥30； 加热永 久线变 化(试 验温度 *3h)% ：- 2；抗 折粘接 强度 (110℃ *24h干 燥后)MPa： ≥9.6 ；抗折 粘接强 度(试 验温度 *3h烧 后	AT/BT	粘土质			33.0	吨	无	西昌钢 钒	按技术 协议采 购，所 有砖和 耐火泥 浆需同 一个厂 家供货 ，以避 免年修 用砖耐 火泥的 膨胀系 数不同 出现质 量异议 。
----	--------------	------	---	--	-------	-----	--	--	------	---	---	----------	---

12	C00394 78	耐火泥 浆	叶类 ：耐火 泥浆 ；型号 规格 ：BN； 材质 ：粘土 质	质量标 准 ：GB/T 14982 ；应用 领域 ：煤化 焦炉 ；w(AL 203)% ：≥45 ；w(Fe 203)% ：≤2. 0；加 热永久 线变化 (试验 温度 *3h)% ：(- 2.0)- 1.0； 抗折粘 接强度 (110℃ *24h干 燥后)MPa： ≥1.0 ；抗折 粘接强 度(试 验温度	BN	粘土质			7.0	吨	无	西昌钢 钒	按技术 协议采 购，所 有砖和 耐火泥 浆需同 一个厂 家供货 ，以避 免年修 用砖耐 火泥的 膨胀系 数不同 出现质 量异议 。
----	--------------	----------	--	--	----	-----	--	--	-----	---	---	----------	---

13	C00397 66	粘结剂	应用领域： 1#2#干熄炉内牛腿； 外观：液体； PH值： ≥ 1.4 ； Al ₂ O ₃ ： ≥ 8.5 ； Fe ₂ O ₃ ： ≤ 1.0 ； 叶类及添加剂； 型号规格：液体 泥浆粘结时间分钟： ≤ 480 ； 其它要求：耐火度 ≥ 1300 ℃， 养生时间 $\leq 48h$ ；	液体					10.0	吨	无	西昌钢钒		按技术协议采购
----	--------------	-----	---	----	--	--	--	--	------	---	---	------	--	---------

14	C00397 66	粘结剂	叶类 ：粘合 及添加 剂；型 号规格 ：液体	应用领 域 ：1#2# 干熄炉 内牛腿 ；外观 ：液体 ；PH值 ：≥1. 4；Al2 O3%： ≥8.5 ；Fe2O 3%：≤ 1.0； 泥浆粘 结时间 分钟 ：≤48 0；其 它要求 ：耐火 度 ≥1300 ℃,养 生时间 ≤48h ；	液体					1.0	吨	无	攀枝花		因3、 4号焚 烧炉检 修时间 不确定 ，提前 2个月 通知备 货、送 货（吴 云川）
----	--------------	-----	---------------------------------------	---	----	--	--	--	--	-----	---	---	-----	--	---

15	C00405 25	粘土砖	叶类 : 粘土 质制品 ; 型号 : 规格 : 各规 格; 材 质 : GBN	应用领 域: 煤 化干熄 焦炉 ; w(Fe 203)%, $\mu 0$: ≤ 2.0 ; 显气 孔率 %, $\mu 0$: ≤ 24 ; 体积 密度 (g/cm ³): ≥ 2 .20; 常温耐 压强度 /MPa: ≥ 25 ; 0.2MPa 荷重软 化温度 T2.0/ $^{\circ}\text{C}$: \geq 1450; 加热永 久线变 化(试 验温度 *3h)% : (- 0.5)-	各规格	GBN			68.3	吨	无	西昌钢 钒	按技术 协议采 购, 所 有砖和 耐火泥 浆需同 一个厂 家供货 , 以避 免年修 用砖耐 火泥的 膨胀系 数不同 出现质 量异议 。
----	--------------	-----	---	--	-----	-----	--	--	------	---	---	----------	---

